

# Защита стен и фасадов


## SikaMur® 121 Adhesive

Клей на цементной основе для теплоизоляционных плит.

| Упаковка              | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пример применения                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мешок</b><br>25 кг | <p>Однокомпонентный материал на основе цемента, модифицированного полимерами, для приклеивания панелей внутри и снаружи зданий.</p> <p>Применяется для приклеивания к поверхности зданий теплоизоляционных плит из экструдированного (XPS) и вспененного (EPS) пенополистирола, полиизоцианурата (PIR), минеральной и каменной (базальтовой) ваты.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δ Обеспечивает достаточную адгезию теплоизоляционных панелей с поверхностью</li> <li>Δ Предотвращает соскальзывание и нависание приклеенных плит</li> <li>Δ Применяется на вертикальных и горизонтальных поверхностях</li> <li>Δ Экологически безопасен</li> </ul> | <p><b>Марка по прочности</b> - M100</p> <p><b>Прочность на сжатие</b> - 10 МПа</p> <p><b>Адгезия к бетону</b> - 0,5 МПа</p> <p><b>Адгезия к теплоизоляции</b> - 0,08 МПа</p> <p><b>Марка подвижности</b> - ПК2</p> <p><b>Морозостойкость</b> - F100</p> <p><b>Время потребления</b> - не более 2 часов</p> <p><b>Открытое время</b> - 10 минут</p> <p><b>Время корректировки</b> - 10 минут</p> <p><b>Толщина слоя</b> - от 3 до 6 мм</p> <p><b>Температура эксплуатации</b><br/>от -40°C до +50°C</p> <p><b>Количество воды затворения</b> - 3,3-3,8 литра воды на 25 кг, по весу</p> <p><b>Расход</b> -1,27 кг/м<sup>2</sup> материала на 1 мм</p> |  |

## SikaMur® 122 Render

Клей-штукатурка на цементной основе для теплоизоляционных плит.

| Упаковка              | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пример применения                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мешок</b><br>25 кг | <p>Однокомпонентная штукатурка на основе цемента, модифицированного полимерами, для нанесения поверх теплоизоляционных плит на фасадах зданий.</p> <p>Применяется для нанесения на теплоизоляционные плиты из экструдированного (XPS) и вспененного (EPS) пенополистирола, полиизоцианурата (PIR), минеральной и каменной (базальтовой) ваты.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δ Высокая адгезия, пластичность</li> <li>Δ Длительное время укладки</li> <li>Δ Окрашивается большинством красок (на водной основе, акриловые и т.д.)</li> <li>Δ Морозостойкая и водостойкая</li> <li>Δ Экологически безопасен</li> </ul> | <p><b>Марка по прочности</b> - M75</p> <p><b>Прочность на сжатие</b> - 7,5 МПа</p> <p><b>Прочность на изгиб</b> - 2,5 МПа</p> <p><b>Адгезия к теплоизоляции</b> - 0,5 МПа</p> <p><b>Морозостойкость</b> - F 100</p> <p><b>Время потребления</b> - не более 2 часов</p> <p><b>Температура применения</b> - от +5°C до + 40°C</p> <p><b>Толщина слоя</b> - 3мм</p> <p><b>Температура эксплуатации</b><br/>от -40°C до +50°C</p> <p><b>Количество воды затворения</b> - 3,3-3,8 литра воды на 25 кг, по весу</p> <p><b>Расход</b> -1,27 кг/м<sup>2</sup> материала на 1 мм</p> |  |


## SikaMur® 111 Décor White

### Штукатурка декоративная на цементной основе.

| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пример применения                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>Полимерноцементная сухая смесь для создания тонкослойных фактурных покрытий с «камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий.</p> <p>Сухая смесь SikaMur-111 Décor White предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а также для использования в качестве финишного покрытия, в том числе при теплоизоляции фасадов.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Устойчивая к атмосферным воздействиям, ударным нагрузкам и ультрафиолету</li> <li>▲ Морозостойкая</li> <li>▲ Паропроницаемая</li> <li>▲ Водостойкая</li> <li>▲ Штукатурка Mur-111 Décor White окрашивается в любые цвета красками, как на водной основе, так и на основе органических растворителей.</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b><br/>Модифицированный полимерами цементный раствор</p> <p><b>Максимальный размер зерна</b><br/>2,5 мм</p> <p><b>Количество воды затворения</b><br/>6,5 – 7,5 литров на мешок 25 кг</p> <p><b>Жизнеспособность раствора</b><br/>2 часа</p> <p><b>Адгезионная прочность</b><br/>0,5 МПа</p> <p><b>Прочность на сжатие</b><br/>5 МПа</p> <p><b>Марка прочности</b><br/>M50</p> <p><b>Время высыхания</b><br/>24 часа при +20°C</p> |  |


## SikaMur®111 Décor Grey

### Штукатурка декоративная на цементной основе.

| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пример применения                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>Полимерно-цементная сухая смесь для создания тонкослойных фактурных покрытий с «камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий.</p> <p>Сухая смесь SikaMur-111 Décor Grey предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а также для использования в качестве финишного покрытия, в том числе при теплоизоляции фасадов.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Устойчивая к атмосферным воздействиям, ударным нагрузкам и ультрафиолету</li> <li>▲ Морозостойкая</li> <li>▲ Паропроницаемая</li> <li>▲ Водостойкая</li> <li>▲ Штукатурка SikaMur-111 Décor Grey окрашивается в любые цвета красками, как на водной основе, так и на основе органических растворителей.</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b><br/>Модифицированный полимерами цементный раствор</p> <p><b>Максимальный размер зерна</b><br/>3 мм</p> <p><b>Количество воды затворения</b><br/>6,5 – 7,5 литров на мешок 25 кг</p> <p><b>Жизнеспособность раствора</b><br/>2 часа</p> <p><b>Адгезионная прочность</b><br/>0,4 МПа</p> <p><b>Прочность на сжатие</b><br/>2,5 МПа</p> <p><b>Марка прочности</b><br/>M25</p> <p><b>Время высыхания</b><br/>24 часа при +20°C</p> |  |


## SikaWall® 5055 Decor PMF (Plastomin PMF)

### Штукатурка декоративная на цементной основе

| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пример применения                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>SikaWall -5055 Decor PMF– декоративная минеральная штукатурка укрепленная полимером. Легок в приготовлении и нанесении. Используется для отделки стен при нанесении системы, скрепленной теплоизоляцией системы MultiTherm, а также на цементные, цементно- известковые штукатурки и на различные бетонные основания. Для наружных и внутренних работ.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>△ Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки</li> <li>△ Не оседает</li> <li>△ Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий</li> <li>△ Быстро застывает и не трескается</li> <li>△ Технологичность применения материалов - снижены требования к подготовке основания, исключаются некоторые промежуточные технологические операции (например, финишное шпаклевание);</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b><br/>Модифицированный полимерами цементный раствор</p> <p><b>Жизнеспособность раствора</b><br/>Не менее 1,5 часа</p> <p><b>Время открытого высыхания</b><br/>Около 20 мин</p> <p><b>Прочность на сжатие</b><br/>Не менее 5 МПа</p> <p><b>Адгезионная прочность к бетону</b><br/>&gt;0,5МПа</p> <p><b>Марка по морозостойкости</b><br/>Не менее F 35</p> <p><b>Фракция</b> max 3 мм</p> <p><b>Расход сухой смеси</b><br/>2,0 - 2,5кг/м2</p> <p><b>Количество воды затворения</b><br/>5,3 - 5,5мл/25кг</p> <p><b>Температура применения</b><br/>От +5°C до +30°C</p> |  |


## SikaWall® 5050 Decor PMF

### Штукатурка декоративная на цементной основе

| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пример применения                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>SikaWall -5050 Decor– декоративная минеральная штукатурка укрепленная полимером. Легок в приготовлении и нанесении. Используется для отделки стен при нанесении системы, скрепленной теплоизоляцией системы MultiTherm, а также на цементные, цементно- известковые штукатурки и на различные бетонные основания. Для наружных и внутренних работ.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>△ Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки</li> <li>△ Не оседает</li> <li>△ Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий</li> <li>△ Быстро застывает и не трескается</li> <li>△ Технологичность применения материалов - снижены требования к подготовке основания, исключаются некоторые промежуточные технологические операции (например, финишное шпаклевание);</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b><br/>Модифицированный полимерами цементный раствор</p> <p><b>Жизнеспособность раствора</b><br/>Не менее 1,5 часа</p> <p><b>Время открытого высыхания</b><br/>Около 20 мин</p> <p><b>Прочность на сжатие</b><br/>Не менее 5 МПа</p> <p><b>Адгезионная прочность к бетону</b><br/>&gt;0,5МПа</p> <p><b>Марка по морозостойкости</b><br/>Не менее F 35</p> <p><b>Фракция</b> max 2 мм</p> <p><b>Расход сухой смеси</b><br/>4 кг/м2</p> <p><b>Количество воды затворения</b><br/>5 - 5,5мл/25кг</p> <p><b>Температура применения</b><br/>От +5°C до +30°C</p> |  |

## SikaWall® 1025 Render

### Штукатурка декоративная на цементной основе.


| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Пример применения                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>SikaWall -1025 Render – декоративная минеральная штукатурка специально разработанная штукатурная смесь для применения теплоизоляционных плит (пенополистироловые, минераловатные плиты). Нельзя наносить PLASTOREN на основу раньше, чем за 2 дня после приклеивания плиты. Основа должна быть прочной, чистой и укреплена дюбелями.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Для внутренних и наружных работ.</li> <li>▲ Для выравнивания поверхности минераловатных плит плотностью не менее 150-225кг/м3.</li> <li>▲ Для выравнивания поверхности плит из пенополистирола.</li> <li>▲ Для выравнивания поверхности экструдированных пенополистирольных плит.</li> <li>▲ Для оштукатуривания наружных и внутренних стен несъемных опалубок из пенополистирола.</li> <li>▲ При штукатурке бетонных стен и потолков.</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b></p> <p>Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы.</p> <p><b>Температура обрабатываемой поверхности</b></p> <p>От +50С до +250С</p> <p><b>Время выдержки свежеприготовленного раствора перед использованием раствора</b></p> <p>5 минут</p> <p><b>Время работы со свежеприготовленным раствором</b></p> <p>2 часа</p> <p><b>Толщина нанесения минимум</b></p> <p>2 мм</p> <p><b>Толщина нанесения максимум</b></p> <p>5 мм</p> <p><b>Марка по прочности</b></p> <p>M150</p> <p><b>Морозостойкость</b></p> <p>≈4 кг/м²</p> <p><b>Количество воды затворения</b></p> <p>Не менее F35</p> |  |

## SikaWall® 1011 Adhesive

### Клей для теплоизоляционных плит.

| Упаковка       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Пример применения                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мешок<br>25 кг | <p>SikaWall -1011 Adhesive – применяется для приклеивания теплоизоляционных плит (пенополистироловые, минераловатные плиты) по бетонным, газобетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Для внутренних и наружных работ.</li> <li>▲ Водоморозостойкий.</li> <li>▲ По вертикальным поверхностям.</li> <li>▲ Склеивание плит утеплителя между собой.</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b></p> <p>Содержит гранулы, минеральные наполнители синтетические добавки и особые цементы.</p> <p><b>Температура обрабатываемой поверхности:</b></p> <p>от +5 до +250 С</p> <p><b>Время отставания между перемешиванием:</b></p> <p>3-5 минут.</p> <p><b>Время работы со свежеприготовленным раствором:</b></p> <p>2 часа.</p> <p><b>Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде:</b></p> <p>10-15 минут.</p> <p><b>Запрещено проводить другие работы на свежееклеенной поверхности:</b></p> <p>48 часов.</p> <p><b>Время крепления дюбелями:</b></p> <p>через 48 часа</p> |  |

## Штукатурка механизированного нанесения.

| Упаковка                      | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пример применения                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Мешок</b><br/>25 кг</p> | <p>SikaWall -122 «spray»– готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами, легка в приготовлении и нанесении. Используется при штукатурке различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>△ Легка в применении.</li> <li>△ Обладает высокой адгезией к основанию.</li> <li>△ Высокая прочность без образования трещин, даже при большой площади нанесения.</li> <li>△ Устойчива к циклам замораживания-оттаивания.</li> <li>△ Не имеет усадки после применения</li> </ul> | <p><b>Химическая основа</b><br/>Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы</p> <p><b>Марка по прочности</b> - не менее M100</p> <p><b>Толщина нанесения</b><br/>Мин. 2 мм/Макс. 15 мм</p> <p><b>Температура поверхности применения</b><br/>от +5°C до +25°C</p> <p><b>Температура эксплуатации</b><br/>от -20°C до +80°C</p> <p><b>Срок рабочего состояния (+20°C)</b><br/>60 мин.</p> <p><b>Морозостойкость</b><br/>Не менее F35</p> |  |