


Клеи для облицовки

SikaCeram® Standard

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и наружных работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	Применяется для укладки керамической плитки размером не более 300х300 мм, на бетонные, цементные, асбестоцементные горизонтальные и вертикальные поверхности. Преимущества ▲ Однокомпонентный, раствор готовится с добавлением воды ▲ Превосходная адгезия. Хорошо клеит керамические, мозаичные плитки. ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Водостойкий, подходит для ванных комнат и санузлов. ▲ Соответствует классу C1T ▲ Экологически безопасен	Марка прочности – М 100 Прочность на сжатие – 10 МПа Адгезионная прочность – 0,5 МПа Сползание плитки – 0,8 мм Температура эксплуатации от 20 до +50С Расход Мозаика и мелкие плитки 2-3 кг/м² Плитки 300-300 мм 3-4 кг/м² Количество воды затворения 4,5-5,5 литров воды, по весу Толщина слоя – мин. 3мм/ макс. 5 мм Время потребления – не более 2 часов Открытое время – 10 мин. Время корректировки – 10 мин. Затирка швов – через 24 часа	

SikaCeram® Universal

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и внешних работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	Применяется для укладки керамической плитки и керамогранита, размером до 500х500 мм, на бетонные, цементные, асбестоцементные горизонтальные и вертикальные поверхности, внутри и снаружи помещений. Преимущества ▲ Однокомпонентный, раствор готовится с добавлением воды ▲ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Водостойкий и морозостойкий ▲ Соответствует классу C1T ▲ Экологически безопасен	Марка прочности – М 100 Прочность на сжатие – 10 МПа Адгезионная прочность – 0,5 МПа Сползание плитки – 0,8 мм Морозостойкость – F 30 Температура эксплуатации –40 С +50 С Расход Мозаика и мелкие плитки 2-3 кг/м² Плитки 300х300 мм 3-4 кг/м² Плитки 500х500 мм 5,5-6 кг/м² Количество воды затворения – 5-6 литров воды, по весу Толщина слоя – мин. 3мм/ макс. 5 мм Время потребления – не более 2 часов Открытое время – 15 мин. Время корректировки – 15 мин. Затирка швов – через 24 часа	


SikaCeram® 14

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и внешних работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram-14 – универсальный клей, обладающий высокими фиксирующими свойствами. Используется для приклеивания фаянса, керамики к поверхности на цементной основе в сухих и влажных помещениях, таких как ванны, кухни. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества △ Длительный срок эксплуатации. △ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) △ Предотвращает оползание плитки △ Водостойкий и морозостойкий △ Экологически безопасен	Адгезия > 0,5 Н/мм² Толщина нанесения Мин. 3 мм-Макс. 6 мм Температура эксплуатации От -20 до +80оС Время созревания раствора 5 мин. Время использования раствора 6 часов Время годности нанесения клея в открытом виде 20 минут Можно ходить по поверхности Через 24 часа Полное время отверждения 14 дней Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м² Морозостойкость F50	

SikaCeram® 15

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и внешних работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram-15 – универсальный клей, обладающий высокими фиксирующими свойствами. Используется для приклеивания керамических плиток больших размеров, мрамора и гранита. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества △ Длительный срок эксплуатации. △ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) △ Предотвращает оползание плитки △ Водостойкий и морозостойкий △ Экологически безопасен	Адгезия > 0,5 Н/мм² Толщина нанесения Мин. 4 мм-Макс. 15 мм Температура эксплуатации От -20 до +80оС Время созревания раствора 5 мин. Время использования раствора 1 час Время годности нанесения клея в открытом виде 20 минут Можно ходить по поверхности Через 24 часа Полное время отверждения 14 дней Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м² Морозостойкость F50	

SikaCeram® FLX 24

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и внешних работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram FLX 24 – эластичный, укрепленный полимерами, обладающий высокими фиксирующими свойствами, клей на цементной основе. Используется для приклеивания фаянса, керамики, стеклянной мозаики, керамогранита и натурального камня. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества ▲ Длительный срок эксплуатации. ▲ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Водостойкий и морозостойкий ▲ Амортизирует натяжения и колебания, возникшие из-за разницы температур. ▲ Жаростойкость до +1500С	Адгезия > 1,0 Н/мм2 Толщина нанесения - Мин. 3 мм - Макс. 8 мм Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +30 °С Температура эксплуатации От -20 до +150° С Время созревания раствора - 5 минут Время использования раствора - 2 часа Время годности нанесенного клея в открытом виде 12-18 минут Полное время отверждения - 14 дней Расход (при толщине 1 мм) - 1,4 кг/м*2 Морозостойкость - F 75	

SikaCeram® FLX 402

Клей на цементной основе для укладки керамической плитки, для внутренних и внешних работ.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram FLX 402– эластичный и жаростойкий универсальный клей, с высокой адгезией, на цементной основе для укладки керамики, мозаики, керамогранита и натурального камня в каминах; подходит для приклеивания клинкерной плитки на фасадах. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества ▲ Длительный срок эксплуатации. ▲ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Водостойкий и морозостойкий ▲ Амортизирует натяжения и колебания, возникшие из-за разницы температур. ▲ Жаростойкость до+150оС ▲ Соответствует классу плиточного клея C1T согласно EN 12004	Адгезия > 1,0 Н/мм2 Толщина нанесения Мин. 3 мм - Макс. 8 мм Температура эксплуатации От -20 до +150° С Время созревания раствора 5 минут Время использования раствора 2 часа Время годности нанесенного клея в открытом виде 15 минут Полное время отверждения 14 дней Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м*2 Морозостойкость F75	

Высокопрочный эластичный клей на цементной основе для крупноформатной керамической плитки.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	Применяется для внутренних и наружных работ для приклеивания керамической плитки, мозаики, керамогранита, натурального камня (мрамор, гранит). Для внутренних и наружных работ по укладке керамогранита и плит из натурального камня на вертикальные и горизонтальные поверхности. Применяется на сложные основания (фанера, ДСП, ОСБ), на основания, подверженные постоянному воздействию влаги (бассейны и резервуары). Преимущества ▲ Высокоэластичный, устойчивый к деформациям ▲ Соответствует классу C2TE ▲ Обладает высокой адгезией к различным основаниям (бетон, цементные растворы, камень, кирпич) ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Увеличенное время жизни готового раствора и корректировки ▲ Обладает тиксотропной консистенцией ▲ Водостойкий и морозостойкий ▲ Возможность укладки на полы с подогревом ▲ Возможность укладки плитки в крытых бассейнах ▲ Стойкий к воздействию атмосферы ▲ Экологически безопасен	Марка прочности – М 100 Прочность на сжатие – 10 МПа Адгезионная прочность – 1 МПа Сползание плитки – 0,8 мм Морозостойкость – F 30 Температура эксплуатации От 40 °C +50 °C Расход – Мозаика и мелкие плитки 2-3 кг/м² Плитки 300-300 мм 3-4 кг/м² Большие размеры плиток и наружные полы 6-7 кг/м² Количество воды затворения – 5-6 литров воды, по весу Толщина слоя – мин. 2,5 мм/ макс. 10 мм Время потребления – не более 3 часов Открытое время – 20 мин. Время корректировки – 20 мин. Затирка швов – через 24 часа	

SikaCeram® FLX 403
Высокопрочный эластичный клей на цементной основе для крупноформатной керамической плитки.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram FLX 403 – эластичный и водонепроницаемый универсальный клей, с высокой адгезией, на цементной основе для укладки керамики, мозаики, керамогранита и натурального камня в бассейнах. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества ▲ Длительный срок эксплуатации. ▲ Высокая адгезия к большинству оснований (бетон, штукатурка, кирпич) ▲ Предотвращает оползание плитки ▲ Водостойкий и морозостойкий ▲ Амортизирует натяжения и колебания, возникшие из-за разницы температур. ▲ Жаростойкость до +150°C ▲ Соответствует классу плиточного клея C2T согласно EN 12004	Адгезия > 1,0 Н/мм² Толщина нанесения Мин. 3 мм – Макс. 8 мм Температура эксплуатации От -20 до +40 °C Время созревания раствора 5 минуты Время использования раствора 4-5 часа Время годности нанесенного клея в открытом виде 17 минут Полное время отверждения 14 дней Расход (при толщине 1 мм) 1,2 кг/м² Морозостойкость F75	


SikaCeram® 5

Клей для тонкослойной кладки газоблоков и пеноблоков.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram-5 – клей на цементной основе, обладающий высокими фиксирующими свойствами. Используется в качестве связывающего раствора при кладке стен из пенобетонных и газобетонных блоков. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества ▲ Для внутренних и наружных работ. ▲ По вертикальным и горизонтальным поверхностям. ▲ Применяется для кладочных и шпаклевочных работ. ▲ Высокая скорость укладки. ▲ Водо- и морозоустойчив.	Адгезия > 0,5 Н/мм² Толщина нанесения Мин. 1 мм - Макс. 3 мм Температура обрабатываемой поверхности от +5 до +300 С Температура эксплуатации От -30 до +800С Время созревания раствора 5 мин. Время использования раствора 4 часа Время годности нанесенного клея в открытом виде 20 минут Расход(при толщине 1 мм) 1,3 кг/м² Морозостойкость F50	

SikaCeram® 412

Высокопрочный эластичный клей на цементной основе для крупноформатной керамической плитки.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaCeram-412 – эластичный и водонепроницаемый SikaCeram-412 – универсальный клей, обладающий высокой фиксацией, на цементной основе для укладки крупногабаритной плитки, мрамора, керамогранита на горизонтальной поверхности. Легок в приготовлении и нанесении. Преимущества ▲ Легок в приготовлении ▲ Длительный срок эксплуатации ▲ Не стекает при нанесении на вертикальные поверхности. ▲ Водо- и морозоустойчивость ▲ Соответствует классу плиточного клея ▲ C1T согласно EN 12004	Адгезия > 0,8 Н/мм² Толщина нанесения Мин. 4 мм - Макс. 15 мм Температура эксплуатации От -30 до +80°С Время созревания раствора 5 минут Время использования раствора 4 часа Время годности нанесенного клея в открытом виде 15 мин. Полное время отверждения 14 дней Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м² Морозостойкость F 50	

SikaTile® 555

Высокопрочный эластичный клей на цементной основе для крупноформатной керамической плитки.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Мешок 25 кг	SikaTile-555 - декоративная, водостойкая готовая смесь, устойчивая к растяжениям, деформациям и вибрациям, возникающим вследствие перемены температуры, для заделки зазоров-швов между керамикой, фаянсом, мрамором, гранитом, камнем природного происхождения и кирпичом. Не трескаясь, превосходно затвердевает и прилипает к краю керамики в ходе обработки зазоров (углублений) шириной 2-8 мм. Преимущества △ Легок в приготовлении. △ Не царапает эмалированные поверхности. △ Длительный срок эксплуатации. △ Имеет гладкую поверхность. △ Водостойчива. △ Стандартные цвета. △ Устойчива к ударам и вибрациям. △ Легко наносится. △ Устойчива к моющим средствам.	Плотность 1,4 г /см³ Температура наносимой поверхности от +50С до +300С Рабочая температура от -20 до + 800 С Время отставания приготовленного раствора 3 минуты Время работы с готовым раствором 30 минут Запрещено ходить по поверхности 24 часа	

Sika® Fugaflex

Заполнитель швов на цементной основе.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения																																															
Мешки 5 кг и 20 кг	Применяется для заполнения швов керамических и каменных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях (бетон, цементные стяжки, штукатурки) на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Преимущества △ Наносится при ширине шва от 1 до 6 мм. △ Водонепроницаемый △ Гладкая, ровная поверхность △ Устойчив к ударам и вибрациям △ Устойчив к чистящим веществам △ Экологически безопасен	Плотность свежего раствора 1,8 кг/л Прочность на сжатие 15 МПа Прочность на изгиб 3,5 МПа Расход (гр/м²) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры керамики</th><th colspan="3">Ширина шва, мм</th></tr> <tr> <th>4 mm</th><th>5 mm</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>10x10</td><td>1150</td><td>1450</td><td>1700</td></tr> <tr><td>10x20</td><td>850</td><td>1050</td><td>1300</td></tr> <tr><td>15x15</td><td>800</td><td>1000</td><td>1200</td></tr> <tr><td>15x20</td><td>700</td><td>850</td><td>1000</td></tr> <tr><td>15x30</td><td>650</td><td>800</td><td>950</td></tr> <tr><td>20x20</td><td>600</td><td>700</td><td>850</td></tr> <tr><td>20x25</td><td>500</td><td>650</td><td>750</td></tr> <tr><td>20x30</td><td>500</td><td>650</td><td>750</td></tr> <tr><td>25x25</td><td>450</td><td>550</td><td>680</td></tr> <tr><td>30x30</td><td>450</td><td>550</td><td>680</td></tr> </tbody> </table>	Размеры керамики	Ширина шва, мм			4 mm	5 mm	6	10x10	1150	1450	1700	10x20	850	1050	1300	15x15	800	1000	1200	15x20	700	850	1000	15x30	650	800	950	20x20	600	700	850	20x25	500	650	750	20x30	500	650	750	25x25	450	550	680	30x30	450	550	680	
Размеры керамики	Ширина шва, мм																																																	
	4 mm	5 mm	6																																															
10x10	1150	1450	1700																																															
10x20	850	1050	1300																																															
15x15	800	1000	1200																																															
15x20	700	850	1000																																															
15x30	650	800	950																																															
20x20	600	700	850																																															
20x25	500	650	750																																															
20x30	500	650	750																																															
25x25	450	550	680																																															
30x30	450	550	680																																															